

AKUA

17,5X50 — 6,89"X19,69"



Pasta Roja
Red body



Pavimento
Floor tiles



Satinado
Satin



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



AKUA SAVIA
F1750L



AKUA CAMEL
F1750L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
											Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
17,5X50	Savia	6	4	2100	0			3%<E=<6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2	
	Camel	3	3	750	0			3%<E=<6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	NO RESISTE	>22N/mm2	

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
17,5X50	15	1.31	25	48	62.88	1200	6,89"X19,69"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 02/10/2021

BALDOCER